



## Skötsel trä utomhus

Trä är ett vackert, förnyelsebart och levande material som rör sig med årstiderna.

Det förekommer färgvariationer, kvistmärken och unika ådringar. För att bevara livslängden på träet är det viktigt att vårda och underhålla trä på rätt sätt.

Naturliga sprickbildningar, kvisthål, tandningar och skålningar på trä är helt naturligt.

All trall/trä torkar, spricker och ändras av väder och vind. Naturliga fuktrörelser finns i träet, trä krymper när luften är torr och sväller när det är fuktigt. Sprickor uppstår när materialet anpassar sig till sin miljö och olika luftfuktigheter. Sprickor i trä är näst intill oundvikligt tyvärr och detta är inte reklamationsbart.

Löpande underhåll:

Man bör kontrollera fasaden minst 1 gång om året efter följande saker:

- Mossa, alger etc. Detta bör tvättas bort med hustvätt eller trätvätt innehållande antimögelmedel. OBS: använd inte högtryckstvätt.
- Lösa bräddor bör åter infästas med lämplig skruv/spik eller bytas ut.
- Vid större sprickor på panel rekommenderas bättringsmålning för att minimera risken för ökad fuktupptagning.

Underhåll, alger och mögel

Allt trä påverkas av solstrålning och fukt som ger vädergrånad eller annan kulörförändring.

All trä kräver regelbundet underhåll och rengöring för att bibehålla sin förväntade livslängd.

Genom att rengöra och/eller ytbehandla trä minskas defekterna från fukt och ytmögel vilket gör att träet håller längre. Därtill kommer nedsmutsning av jord, damm, pollen och så småningom efter några månader påväxt av alger, små mögelprickar och mossa. Även om trä och trall är behandlade kan påväxt av alger och lav förekomma som på alla ytor och fasader utomhus.

Alla ytor utomhus riskerar påväxt av ytmögel eller ytliga alger oavsett om ytan består av trä, betong, plåt eller annat material. Dessa organismer kan ge estetiska avvikelser men påverkar inte funktionen av träprodukten. Påväxt kan uppstå då ytan är fuktig och omgivande mögelsporer fäster på ytan.

Påväxten kommer således normalt alltid från omgivande miljö men risken för att sporena får fäste och börjar växa

kan minskas genom att hålla ytan ren från smuts. Med en ytbehandling blir ytan generellt sett mer torr vilket även det minskar risken för påväxt.

Rådfråga din lokala färghandel om tips och råd för rengöring och behandling av just din fasad, trall och ribb.

*Observera att man alltid ska testa på en mindre yta först för att säkerställa att ytan ej skadas.*